

## BRANCO SINTERDYE AX 600

O **BRANCO SINTERDYE AX 600** é um branco de base aquosa e de alto teor de sólidos, pronto para estampar, desenvolvido para ser aplicado em estampa localizadas, máquinas planas, pelo sistema cura ao ar.

Confere ótimo poder de cobertura nas estampas bem como excelente solidez, resistindo a repetidos ciclos de lavagem e limpeza a seco. É fornecido como um sistema pronto para uso. Mas se houver necessidade de reduzir sua viscosidade pode ser adicionada pequena quantidade de água, evitando a diminuição excessiva para não prejudicar o desempenho do produto.

<b>Características Físicas:</b> (Não devem ser usadas como especificação)	<b>Aparência:</b> Odor: Sólidos: pH	<b>Pasta branca</b> <b>Característico</b> 65% ± 2% 8,0 – 9,5
--	--	---

### Aplicações:

O **BRANCO SINTERDYE AX 600** pode ser aplicado em tecidos planos e malhas de celulose e suas misturas. É recomendado, entretanto, que cada aplicação seja testada para se verificar a boa performance sobre o substrato. A adesão em tecidos mais difíceis pode ser melhorada com o uso de fixadores.

Possui excelentes propriedades de fluidez. Porém, se houver necessidade de ajustá-la para facilitar estampas com mesh muito fino, a adição de 30-50 g/kg de SINTEWET 8 é recomendada. Isto melhora a fluidez, deposição de material sobre o tecido e facilitará a lavagem de tela após o processo.

**BRANCO SINTERDYE AX 600** foi desenvolvido para uso em processo cura ao ar, que requer o tempo de 72 horas após a secagem para curar. Porém, permite cura por estufa. Neste caso, após estampado, o artigo têxtil deve ser curado por 4 minutos a 150°C.